



VINYTOL 609 HYG

Účinnost od : 1.9. 2016

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 609 HYG

podkladový materiál	druh	technický úplet		
	složení	PES		
nános	složení	PVC		
<b>Vlastnost</b>		<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Zkouší se podle</b>
plošná hmotnost		kg.m <sup>-2</sup>	0,620 ± 0,030	ČSN 64 7011
šířka - neořezaná		cm	min. 140	ČSN 64 7010
tloušťka		mm	1,00 ± 0,10	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	100	ČSN 64 7012
	napříč		70	
tažnost	podél	%	70	
	napříč		140	
odpor proti dalšímu trhání x/	podél	N	15	ČSN 64 7032
	napříč		15	
soudržnost vrstev	podél	N.m <sup>-1</sup>	500	ČSN 64 7030
	napříč xx/		nestanovuje se	
odolnost proti opak. ohybu (při +23 °C)	podél	kc/st/st	10/5/5	ČSN 64 7029
	napříč		10/5/5	
otěry (zatižení 44 kPa, protažení 5%)	za sucha	c/st./st	1000/4/4	ČSN 64 7031
	za mokra		500/4/4	
stanovení obsahu ftalátů u výrobku xxx/		hm. %	max. 0,1	ČSN EN 14372
použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až +50	

Netolované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/ označení pro informativní hodnoty

xx/ zkoušku nelze vyhodnotit v souladu s předepsanou zkušební normou – dochází k páření úpletu

xxx/ označení pro typové zkoušky které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie

Výrobek splňuje normu EKO TEX STANDARD 100, výrobní třída I, vhodné pro děti do 3 let

Doporučené použití: čalounění ve zdravotnictví

Za výrobce schvaluje  <p style="text-align: center;">SVITAP J.H.J. spol. s r.o. DIVIZE 5 Komenského 75 768 41 Chropyně</p> <p style="text-align: center;">5.9.2016</p> <p style="text-align: center;">mob. 725-741-741 tel.: 573 502 954</p> <p style="text-align: center;">datum                      podpis a razítko</p>	Za odběratele schvaluje  <p style="text-align: center;">(81)</p> <p style="text-align: center;">datum                      podpis a razítko</p>
---	---

Nahrazuje : nový

Vystavil : ing. Koudelníček