



VINYTOL 532

Účinnost od : 1.3.2013

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 532.

podkladový materiál	druh	Technický úplet		
	složení	PES		
nános	složení	PVC		
<b>Vlastnost</b>		<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Zkouší se podle</b>
plošná hmotnost		kg.m <sup>-2</sup>	0,530± 0,040	ČSN 647011
šířka		cm	140 ± 1	ČSN 647010
tloušťka x/		mm	0,90 ± 0,10	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	60	ČSN 647012
	napříč		20	
tažnost	podél	%	60	
	napříč		150	
odpor proti dalšímu trháni x/	podél	N	8	ČSN 64 7032
	napříč		8	
soudržnost vrstev	podél	N.m <sup>-1</sup>	500	ČSN 647030
	napříč		nehodnotí se	
odolnost proti opak. ohybu 23 °C	podél	kc/st/st	10/5/5	ČSN 647029
	napříč		10/5/5	
otěry	za sucha	c/st/st	1000/4/3	ČSN 64 7031
	za mokra		500/3/3	
Použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až +50	
<p>Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.                      x/ označení pro informativní hodnoty                      xx/ označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie</p> <p>Doporučené použití: pro vnitřní stranu rukavic s antismykovými vlastnostmi</p>				
Za výrobce schvaluje		Za odběratele schvaluje		
<p>-----</p> <p>datum                      podpis a razítko</p>		<p>-----</p> <p>datum                      podpis a razítko</p>		