PODNIKOVÁ NORMA **PND 01-002.06- ML**

VINYTOL 669
Panda

Účinnost od : 20.6.2017 Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 669.

podkladový materiál	druh	Technický úplet		
	složení	PES		
nános	složení	PVC		
Vlastnost		**Jednotka**	**Hodnota**	**Zkouší se podle**
plošná hmotnost		$kg.m^{-2}$	0,670± 0,030	ČSN 647011
šířka		cm	140 ± 1	ČSN 647010
tloušťka x/		mm	1,30 ± 0,10	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	60	ČSN 647012
	napříč		20	
tažnost	podél	%	60	
	napříč		150	
odpor proti dalšímu trhání x/	podél	N	8	ČSN 64 7032
	napříč		8	
soudržnost vrstev	podél	$N.m^{-1}$	500	ČSN 647030
	napříč		nehodnotí se	
odolnost proti opak. ohybu 23 °C	podél	kc/st/st	10/5/5	ČSN 647029
	napříč		10/5/5	
otěry	za sucha	c/st/st	1000/4/3	ČSN 64 7031
	za mokra		500/3/3	
Použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až +50	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.
x/ označení pro informativní hodnoty
xx/ označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie

Doporučené použití: čalounění

Za výrobce schvaluje		Za odběratele schvaluje	
SVITAP J. H. J. spol. s r. o. DIVIZE 5 Komenského 75 -82- 768 11 Chropyně mob. 725 741 711 tel.: 573 502 958 30.10.2018			
datum	podpis a razítko	datum	podpis a razítko